



Strana 1 ze 2 k počáteční zkoušce č. 501-9900/04-CE

POČÁTEČNÍ ZKOUŠKA Č. 501-9900/04-CE z 12.01.2015

Označení vzorku	: COLZUMIX® - Haftgrund Adhezní nátěr
Výrobce	: Dortmund Gußasphalt GmbH & Co. KG Auf dem Brümmer 20 44149 Dortmund
Místo odběru vzorků	: MW 21
Datum odebrání vzorku	: 19.12.2014
Žádost o provedení zkoušky	: Počáteční zkouška podle ČSN EN 14188-4:2009, Zálivky a vložky do spár – díl 4: Specifikace pro adhezní nátěry pro zálivky, vydaná březen 2010 typ: PRH
Váha vzorku	: cca 10 l V plechovém kanystru
Žádost ze dne	: 19.12.2014

Strana 2 von 2 k průkazní zkoušce č. 501-9900/04-CE z 12.01.2015

Vlastnosti	Jednotka	COLZUMIX®- HAFTGRUND	Požadavky	Zkouška
1. Homogenita		homogenní	homogenní	ČSN EN 15466-1
2. Objemová hmotnost při 25 °C	g/cm ³	0,878	souhlasí	ČSN EN ISO 2811-2
3. Viskozita při 23°C (3 mm tryska)	s	38	souhlasí	ČSN EN ISO 2431
4. Odolnost proti alkáliím		odolný proti alkáliím	odolný proti alkáliím	ČSN EN 15466-2
5. Obsah odpařených těkavých složek při 23°C				ČSN EN 15466-3
- po 60 min	%	90,4	souhlasí	
- po 90 min	%	92,5	souhlasí	
6. Podíl pevných látek	M.-%	24,7	souhlasí	ČSN EN 15466-3
7. Bod vzplanutí Pensky-Martens	°C	< 0	souhlasí	ČSN EN ISO 2719

Závěr

Dodaný vzorek adhezního nátěru na bázi pryskyřice pro asfaltové zálivky za horka s označením

COLZUMIX® - HAFTGRUND

splňuje požadavky podle normy ČSN EN 14188-4 Zálivky a vložky do spár – díl 4: Specifikace pro adhezni nátěry pro zálivky, vydaná březen 2011
typ: PRH.

Za zkušebnu




i.V. Ch. Schmidt